

BARBOT

FICHA TÉCNICA

DATA: 06/12/2024

REV. 1

3466 BARBOFLOOR JC 2K



Mistura

Ligante bicomponente para pisos exteriores, destina-se a ser usado no Barbofloor Outdoor.



FORMATOS

KIT de 15 L (Base: 10 L; Endurecedor: 5 L)

PROPRIEDADES PRINCIPAIS

- Elevada permeabilidade à água;
- Indicado para tráfego pedonal, veículos ligeiros e pesados;
- Boa resistência mecânica.

PROPRIEDADES ADICIONAIS

- Permite a criação de uma superfície densa e permeável;
- Aspeto natural.

USOS TÍPICOS

Destina-se à execução do Sistema Barbofloor Outdoor com elevado coeficiente de permeabilidade à água e ao ar. Indicado para tráfego pedonal, veículos ligeiros e pesados.

BARBOT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Categoria	Indústria
Segmento	Pavimentos
Sub-Segmento	Base Solventes
Exposição	Exteriores
Camada	Direto à superfície
Textura/Acabamento	Depende da mistura de inertes utilizada.
Cor	Incolor
Substrato Principal	Betão/Cimento
Tipo de Resina	Epoxídica
Norma Francesa NF T 36-005	Classe 6, b
Número de Componentes	2
Rendimento Prático	Depende da mistura de inertes utilizada.
Estabilidade em Armazém e Validade	2 anos, quando em embalagens de origem. Armazenado em local seco ao abrigo da luz solar direta, entre 5 °C e 40 °C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (segundo certificados e ensaios)

Massa Volúmica (Densidade)

ISO 2811-1 1,03 ± 0,02 Kg/L

Teor de Sólidos em Volume

ISO 3233-1 55 ± 2 %

Aderência

ISO 4624 > 2 MPa

Pontos de Inflamação

ISO 1523
Base – 25,9 °C
Endurecedor – 25,4 °C
Acelerador – 124 °C

Sustentabilidade

COV (compostos orgânicos voláteis)

Valor limite da UE para este produto (cat A/j): 500 g/L. Este produto contém no máx. 415 g/L COV.

BARBOT

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Sistemas de pintura

Pavimentos

Suportes Novos

Cimento/Betão

Consultar Técnico Comercial

Condições ambientais

Aplicação e Secagem

Temperatura ambiente – Superior a 12 °C
Humidade relativa – Inferior a 80%
Humidade do suporte – Inferior a 5%
Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

Instruções de aplicação

Preparação do produto

Ferramentas de aplicação

Processos de aplicação

O Sistema Barbofloor Outdoor deve ser instalado por operadores qualificados. O sucesso da instalação depende de uma análise prévia do suporte existente por um técnico instalador especializado. Consultar Técnico Comercial da Barbot.

Mistura dos componentes

Proporção

2,0:1,0 em volume (base + endurecedor)

Tempo de vida

3 horas a 21 °C

Espessura Recomendada

Depende da mistura de inertes utilizada.

Tempo de Secagem/cura

20 °

Tráfego ligeiro

1 dia

Cargas ligeiras

3 dias

Cura total

5 dias

Limpeza de Utensílios

Diluyente Celuloso

Riscos e Segurança

Para mais informação, solicitar Ficha de Segurança em fds@barbot.pt

OBSERVAÇÕES

Barbot Portugal - Indústria de Tintas, S.A. Rua dos Borneiros, 466 4410-295 Vila Nova de Gaia tel: +351 227 169 200 fax: +351 227 169 212 barbot.sede@barbot.pt
Barbot Angola: Rua Cónego Manuel das Neves, 53-55 Luanda - Angola tel: +244 921 199 998 barbot.angola@gmail.com
Barbot Cabo Verde: Z. I. Tira-Chapéu Cidade da Praia - Ilha de Santiago tel: +238 260 07 40 caboverde@barbot.pt
Barbot Moçambique: Av. do Rio Limpopo, no 185 Alto Maé - Maputo - Moçambique
Jallut Pinturas, S.L.U.: C/ Pintor Joan Miró, 26 Polígono Industrial Can Humet de Dalt 08213 POLINYA Barcelona

Descubra mais em barbot.pt



#novasemoções



BARBOT

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Barbot Portugal - Indústria de Tintas, S.A. Rua dos Borneiros, 466 4410-295 Vila Nova de Gaia tel: +351 227 169 200 fax: +351 227 169 212 barbot.sede@barbot.pt
Barbot Angola: Rua Cónego Manuel das Neves, 53-55 Luanda - Angola tel: +244 921 199 998 barbot.angola@gmail.com
Barbot Cabo Verde: Z. I. Tira-Chapéu Cidade da Praia – Ilha de Santiago tel: +238 260 07 40 caboverde@barbot.pt
Barbot Moçambique: Av. do Rio Limpopo, no 185 Alto Maé - Maputo - Moçambique
Jallut Pinturas, S.L.U.: C/ Pintor Joan Miró, 26 Polígono Industrial Can Humet de Dalt 08213 POLINYA Barcelona

Descubra mais em barbot.pt



#novasemoções

